

GRASSELLO DI CALCE

KLASICKÁ DOBOVÁ DEKORACE PRO INTERIÉRY

série 946

POPIS

GRASSELLO DI CALCE je dekorační štuk pro interiéry na bázi minerálního pojiva, jenž umožňuje dosáhnout konečný lesklý povrch se vzhledem „klasické dobové dekorace“.

I při aplikaci obecních postupů nanášení je možné, že výsledný produkt je realizován v různých odstínech a efektech v závislosti na schopnostech dokorátora.

GRASSELLO DI CALCE se používá pro vnitřní dokoraci budov se zvláštní historickou a uměleckou hodnotou. Konečný produkt se vyznačuje vysokou prodyšností i navzdor tomu, že tento produkt je nanášen ve dvou vrstvách v doporučeném rozsahu.

INFORMACE O POUŽITÍ

Použitelný v interiérech na:

- nové a staré omítky na základě vodních pojiv,
- sádrokartonové povrchy,
- staré nátěry a nátěry minerální nebo syntetické povahy, suché, celistvé, pohlcující vlhkost,
- konglomeráty různé minerální povahy za podmínky, že pohlcují vlhkost. Povrchy se připraví dle podmínek odstavce „PŘÍPRAVA PODKLADU“. Nepoužívat na čerstvé podklady.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnost pojiva: vzdušné vápno
- Rozpouštědlo: voda
- Objemová nosnost UNI EN ISO 2811-1 : $1,50 \pm 0,05$ kg/l.
- Viskozita vyhotovení: kašovitá
- Prodyšnost vodních par UNI EN ISO 7783-2: vysoká, $V=370$ g/m² za 24 hod., $S_d=0,10$ pro tloušťku 0,6 mm (hodnoty vztahující se na bílou barvu)
- Poměr minerálního pojiva k celkovému množství pojiva: 80 ± 2 pro bílou barvu
- Poměr minerálního pojiva k celkovému množství pojiva: 30 ± 2 pro neutrální barvu
- Vysychání (při 25 °C a 65% relativní vlhkosti): na dotek za 3 hod.; možnost dalšího nátěru po 12 hod. (dle nanášené tloušťky).

PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrchy s omítkou a sádrokartonové:

- Přesvědčit se, zda podklad je dobře vysušen a vyzrálý. V případě potřeby je nutno se postarat o jeho obnovu nebo zpevnění prostřednictvím specifických výrobků.
- Je-li podklad zasažen plísní je potřeba odstranit povrch pomocí čistícího prostředku COMBAT 222, kód 4810222 a sušícím prostředkem COMBAT 333, kód 4810333.
- Odstranit
- kartáčováním nebo umytím, případně zvětrané vrstvy a odlupující se vrstvy starých nátěrů.
- Odstranit případné nazvednuté vrstvy vápenné nebo temperové nátěry.
- Odstranit nánosy prachu, smogu a ostatních nečistot pomocí kartáče.
- Vyrovnat nepravidelnosti podkladu, ošetřit díry, praskliny, trhliny a proláčky s TAMSTUCCO. Zatřít pukliny vhodnými těsnícími prostředky.

- Obrusit výplně a záplaty skelným papírem a následně odstranit prach.

- V případě potřeby vyhladit omítky s prostředkem RASAMIX 9440160 nebo s BETOMARC 9450150 nebo s RASOMARC 9500150 dle typologie podkladu.

- Zpevnit jednou vrstvou IDROFIS 470006

- nástěnný zpevňovací prostředek akrylový vodní nebo mikronizovaný zpevňovací prostředek bez rozpouštědla ATOMO 8840001. Na povrchy, jež jsou hodně rozpadlé, kde jsou slabé tloušťky starých temperových barev nebo zkažené nátěry, je zapotřebí použít izolační prostředek s rozpouštědlem ISOMARC 4410111 nebo mikronizovaný zpevňovací prostředek bez rozpouštědla ATOMO 8840001.

- Následně aplikujte GRASSELLO DI CALCE dle způsobů uvedených v „NÁVODU K POUŽITÍ“.

- Na zbytnělé povrchy, které špatně sají, lze nanést jednu středně hrubou vrstvou s MARCOTHERM PRIMER kod 4740019 s GRASSELLO DI CALCE za účelem zlepšení uložení první vrstvy. (Ředení izolatoru a množství, které se má použít, závisí od absorpční schopnosti podkladu a určuje se pomocí předběžných zkoušek na specifickém podkladě - Viz příslušný technický list).

NÁVOD K POUŽITÍ

- GRASSELLO DI CALCE aplikujte při doporučené teplotě v rozmezí + 10 °C a + 35 °C a při relativní vlhkosti < 75%.

- Přestože podklad nepotřebuje zpevňovací prostředek, doporučuje se navlhčit tento podklad, aby zeď neodebírala ve velkém množství vody, jež je obsáhnuta v pojivu.

- Nářadí: hladítko z nerezů

- Počet vrstev: nejméně 2 vrstvy na přípravu podkladu

- Ředění: žádné

- GRASSELLO DI CALCE je produkt minerální povahy, z toho důvodu může při uskladnění zvýšit svou viskozitu.

Pro obnovení původní viskozity ho postačí zamíchat mechanickým prostředkem, s případným přidáním vody maximálně do 1%.

Způsoby použití: - Podklad musí být stabilní a vyzrálý.

- Nejméně po 12 hod. lze aplikovat další vrstvu pro vytvoření vhodné tloušťky.

- Nejméně po 12 hod. lze obroušením odstranit případné nedokonalosti, odstranit prach a posléze nanést malé množství materiálu, zhustit ho a vyleštit (nerezovým hladítkem) dřív než úplně vyschne.

- Použité nářadí se očistí ihned po použití.

- Orientační výdatnost: 1,0 - 1,2 kg/m² na dvě vrstvy u hladkých povrchů středně sacích. Doporučuje se určit skutečnou výdatnost předběžnou zkouškou na specifickém podkladě.

ZABARVENÍ

Produkt je dostupný v bílé a neutrální verzi. Neutrální základ lze použít jen po zabarvení tintometrem a užívá se na reprodukci silných a živých barevních odstínů specifického vzorkovníku barev.

Zabarvení se dosáhne pomocí s tónovacího systému Macromie a barvivem COLORADO série 548, jež jsou odolné vůči zásadám. V případě použití různých výrobků se doporučuje zmíchat mezi sebou různé produkty za účelem vyhnout se lehkým rozdílům v odstínech.

GRASSELLO DI CALCE

KLASICKÁ DOBOVÁ DEKORACE PRO INTERIÉRY

série 946

SKLADOVÁNÍ

Maximální teplota uchování : + 30 °C

Minimální teplota uchování: + 5 °C

Trvanlivost: 2 roky v originálních uzavřených obalech při výše uvedených teplotách

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Hraniční hodnota EU (Směrnice 2004/42/ES) Kat. L : nátěry s dekorativními efekty (základ voda): 300 g/l (2007)/ 200 g/l (2010) GRASSELLO DI CALCE obsahuje max: 30 g/l VOC. Dráždí kůži/nebezpečí vážného poškození očí/ uchovejte mimo dosahu dětí/ zamezte styk s očima/ při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte na tento obal nebo označení/ používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo masku.

Výrobek musí být přepravován, používán a skladován dle platných hygienických a bezpečnostních norem. Zbytek produktu je zapotřebí nechat vyschnout a zpracovat jako speciální odpad. Více informací naleznete v kartě bezpečnostných údajů.

HESLO TEXTU

Klasická dobová dekorace Používá se na povrchy, jež jsou připravené v interiéru, dekorativny štuk GRASSELLO DI CALCE série 946 je na bázi vzdušného vápna za aplikaci nejméně dvou vrstev s charakteristickou prodyšností vodních par UNI ISO 7783-2

Il COLORFICIO SAN MARCO garantisce, che le informazioni riportate in questo foglio tecnico, rispondono alle migliori esperienze, tecniche e conoscenze. In ogni caso non è responsabile per i risultati ottenuti, poiché le condizioni di applicazione sono sotto controllo. Si consiglia di verificare l'adeguatezza e l'efficacia del prodotto in ogni caso specifico. Questo foglio tecnico annulla e sostituisce qualsiasi altro foglio precedente.